

DESCRIPTION DU PRODUIT

Sous-couche pour les finitions International monocomposant et les peintures pour ponts. Excellente opacité, permettant de changer facilement de couleur. Contient des résines résistantes, souples et facilement applicables. Le film, facilement ponçable, permet d'obtenir une surface idéale pour la finition. Utilisable sur bois, acier, alliages légers ou polyester revêtus d'un système de primaires adapté.

* Gamme de teintes pour surcouchage par la laque de finition

* Facile d'application et facilement ponçable

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YUB000-Blanc 001, YUG879-Bleu Gris
Finition	Mat
Masse Volumique	1.5
Extrait Sec en Volume (%)	47%
Délai de Péremption	2 Année(s)
COV	363 g/L
Conditionnement Unitaire	750 ml, 375 ml (certaines teintes uniquement), 2.5 L (quelques couleurs uniquement)

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

	Séchage							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Sec au toucher	15 H		6 H		3 H		1 H	
Ponçable	48 H		30 H		24 H		24 H	

	Surcouchage							
	Température du Support							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Surcouchable Par	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Brightside	36 H	4 jour(s)	24 H	3 jour(s)	16 H	2 jour(s)	4 H	1 jour(s)
Interdeck	36 H	4 jour(s)	24 H	3 jour(s)	16 H	2 jour(s)	4 H	1 jour(s)
Interlux Super	36 H	4 jour(s)	24 H	3 jour(s)	16 H	2 jour(s)	4 H	1 jour(s)
Pre-Kote	36 H	4 jour(s)	24 H	3 jour(s)	16 H	2 jour(s)	4 H	1 jour(s)
Super Gloss HS	36 H	4 jour(s)	24 H	3 jour(s)	16 H	2 jour(s)	4 H	1 jour(s)
Toplac	36 H	4 jour(s)	24 H	3 jour(s)	16 H	2 jour(s)	4 H	1 jour(s)

APPLICATION ET USAGE**Préparation****SURFACES DEJA PEINTES**

En bon état Laver à l'aide d'un détergent adapté, rincer à l'eau douce et laisser sécher. Poncer à l'abrasif 280-320.

En mauvais état Eliminer tous les anciens revêtements puis appliquer le primaire adapté.

BOIS NU Poncer soigneusement à l'abrasif grade 80-180 puis au grade 280. Eliminer soigneusement tous les résidus de ponçage, brossage, dépeussierage et essuyage. Lors d'un essuyage au solvant, attendre que le support soit parfaitement sec avant application de primaire. Utiliser comme primaire le revêtement International recommandé.

ACIER Dégraisser au solvant ou avec un détergent adapté. Décaper à blanc par jet d'abrasif au standard Sa 2½. Si cela n'est pas possible, disquer au grade P24/P36 afin d'obtenir un aspect uniforme et une rugosité de 50 à 75 microns. Pour les petites surfaces, effectuer un dischage. Nettoyer soigneusement, et laisser sécher. Utiliser comme primaire le revêtement International recommandé.

ALUMINIUM Dégraisser au solvant ou avec un détergent adapté. Bien poncer à l'aide d'un papier abrasif grade 24-120 (compatible avec l'aluminium). Des grades plus grossiers sont recommandés pour obtenir une parfaite adhérence. Nettoyer soigneusement, et laisser sécher. Appliquer le primaire International dans un délai inférieur à 8 heures en suivant les recommandations du produit.

POLYESTER Dégraisser au solvant ou avec un détergent adapté. Bien poncer à l'aide d'un papier abrasif grade 180-220. Nettoyer soigneusement, et laisser sécher. Aucun primaire nécessaire - appliquer Pre-Kote directement sur le polyester.

Méthodes

Appliquer 1-2 couches. Si le délai maximum de surcouchage est dépassé, poncer à l'abrasif grade 220-320 à sec ou humide. Eliminer la poussière avec un chiffon. Pour donner davantage de profondeur à la teinte, mélanger la dernière couche de Pre-Kote à 50% avec Toplac.

Conseils

Mélange Bien mélanger avant utilisation.

Diluant Diluant n°1, Diluant 910 (Application pistolet : Professionnels uniquement)

Pre-Kote

Sous-couches

Sous-couche pour finitions monocomposant



Nettoyant Diluant n°1

Contrôle de la ventilation et de l'humidité Appliquer dans un environnement sec et bien ventilé.

Application Airless (Application pistolet : Professionnels uniquement) Pression : 180 bar. Taille de la buse : 1365-1580.

Pistolet conventionnel (Application pistolet : Professionnels uniquement) Pour une application au pistolet conventionnel, réduire la viscosité à l'aide du Diluant 910 à 20-24 secondes sur une coupe BS4. Pression : 3-4 bars. Taille de la buse : 1.4-1.8mm.

Quelques Points Importants

Formulé pour un usage en extérieur. Pour utilisation au-dessus de la ligne de flottaison uniquement.

La température du support devra être comprise entre 5°C et 35°C.

La température du produit devra être comprise entre 5°C et 35°C.

La température ambiante devra être comprise entre 5°C et 35°C.

Ne pas utiliser en dessous de 5°C.

Compatibilité/Supports

Peut être appliqué sur tous les enduits Interfill. Surcoucher uniquement par des peintures monocomposant. Non utilisable en immersion permanente.

Nombre de Couches

1-2 couches

Pouvoir Couvrant

(Théorique) - 13.33 m²/L

(Pratique) - 12 m²/L à la brosse, 8 m²/L au pistolet

Epaisseur de film sec recommandée par couche

35 microns secs à la brosse

Epaisseur Humide recommandée par couche

74 microns humides à la brosse

Méthodes d'Application

Brosse, Rouleau, Application Airless, Pistolet conventionnel (Application pistolet : Professionnels uniquement)

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage

INFORMATIONS GENERALES

Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Pre-Kote, refermer parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.

TRANSPORT

Pre-Kote doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

Sécurité

GENERAL :

Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique.

ELIMINATION DES DECHETS :

Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

Les résidus de Pre-Kote ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation.

L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.

NOTES IMPORTANTES

Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.