

Interstrip AF

Produits spéciaux

Décapant pour peinture monocomposant



DESCRIPTION DU PRODUIT

Un décapant spécialement formulé pour éliminer les antifoulings. Interstrip AF est non agressif et n'abime pas les gelcoats.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

| | |
|---------------------------|------------|
| Teinte | YMA171 |
| Masse Volumique | 0.9 |
| Extrait Sec en Volume (%) | 6.20% |
| Délai de Péréemption | 2 Année(s) |
| COV | 774 g/L |
| Conditionnement Unitaire | 1 L, 2.5 L |

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

Séchage

| Surcouchable Par | Surcouchage | | | | | | | |
|------------------|------------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | Température du Support | | | | | | | |
| | 5°C (41°F) | | 10°C (50°F) | | 23°C (73°F) | | 35°C (95°F) | |
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| | | | | | | | | |

APPLICATION ET USAGE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Préparation | Eliminer les antifoulings non adhérents par lavage haute pression à l'eau douce. Délimiter les zones à décaper. |
| Méthodes | Appliquer généreusement avec une brosse usagée large (75-150mm) en tamponnant afin d'obtenir une épaisseur satisfaisante. Travailler autour de la coque par zone de 1 à 2 mètres, en assurant une bonne ventilation. Laisser agir sur la surface pendant 10 minutes minimum. Retirer avec un grattoir en bois pendant que le produit est encore mou. Il peut être nécessaire d'appliquer plusieurs couches pour obtenir la forte épaisseur préconisée. |
| Conseils | Nettoyant Nettoyer à l'eau douce alors qu'il est encore humide. Après séchage du produit : YTA085. Diluant n°3 Autre Bien aérer pendant l'application. |
| Quelques Points Importants | Pas de restrictions particulières. |
| Compatibilité/Supports | Peut s'utiliser sur polyester gelcoaté, acier, aluminium et bois. |
| Nombre de Couches | Variable |
| Pouvoir Couvrant | Variable |
| Méthodes d'Application | Brosse |

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

| | |
|--------------------------|---|
| Stockage | INFORMATIONS GENERALES Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Interstrip AF, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil. TRANSPORT Interstrip AF doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos. |
| Sécurité | GENERAL : Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique. ELIMINATION DES DECHETS : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Les résidus de Interstrip AF ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur. |
| NOTES IMPORTANTES | <i>Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.</i> |

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur <http://www.yachtpaint.com>.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.