



Description et Usage

Nettoyant d'usage général pour supports, sous-couches et couches de finition, avant et après ponçage. Utiliser la méthode des « deux chiffons » pour déposer et éliminer T0340.

Données Techniques

Conditionnement 1 Gallon US, 1 US Quart
Délai de Péremption 3 ans



COV

Les informations relatives aux COV sont théoriques (sauf spécification contraire). La teneur en COV peut varier selon les lots fabriqués, ou selon la nature de la méthode d'évaluation.

| Produit | Tel que fourni (sans diluant) | | | |
|-----------------|-------------------------------|--------|------|-------|
| | g/l | lb/gal | g/kg | lb/lb |
| Surface Cleaner | 750 | 6.26 | | |



Préparation de surface

Une surface propre et sèche est essentielle à la réussite des opérations de mise en peinture. Parfaitement nettoyer avant tout ponçage. Le ponçage a souvent tendance à faire fondre et étaler sur la surface les graisses, cires et huiles, la rendant beaucoup plus difficile à nettoyer.

Il faut prendre soin de ne pas nettoyer un revêtement insuffisamment réticulé. Un nettoyage prématuré pourrait attaquer les revêtements époxydiques, polyuréthanes ainsi que les enduits polyesters. De manière générale un revêtement époxydique ou polyuréthane suffisamment réticulé pour pouvoir être poncé peut être chiffonné avec Surface Cleaner T0340, mais pas avec d'autres dégraissants solvantés. Les enduits polyesters sont souvent sensibles à la nature des solvants présents dans les dégraissants. Toujours effectuer un essai sur une surface réduite avant de nettoyer l'ensemble d'une surface revêtue d'un primaire ou d'une finition.

Nettoyage au détergent: De nombreux applicateurs réalisent un nettoyage de la surface à peindre avec un détergent ménager et un tampon 3M Scotchbrite® avant toute autre préparation. Cette pratique est excellente, l'observation du film d'eau de rinçage révélant le besoin de nettoyage additionnel si cette eau ne s'étale pas de manière uniforme, comporte des refus ou se met sous forme de gouttelettes.

Les techniques de préparation et les résultats varieront selon les conditions d'application, l'état du matériel, et d'autres facteurs. Les techniques de préparation et les résultats varieront selon les conditions d'application, l'état du matériel, et d'autres facteurs. Un essai sur une zone test est recommandé avant d'appliquer sur l'intégralité de la surface.



Application

des chiffons en coton propres et non gras ou en tissus ouatés préemballés adaptés au dégraissage au solvant donneront les meilleurs résultats.

Méthode de nettoyage "aux deux chiffons"

1. La surface doit être tout d'abord débarrassée de toute poussière. Utiliser un aspirateur ou l'emploi simultané d'une soufflette et d'un chiffon de coton sec et propre. La majorité de la poussière et des salissures doit être éliminée avant de chiffonner avec Surface Cleaner T0340.
2. Tremper un chiffon dans Surface Cleaner T0340 et l'utiliser pour nettoyer la surface.
3. Utiliser un second chiffon propre pour essuyer la surface et éliminer les contaminants.

- * Répéter les étapes 2 et 3 en changeant fréquemment de chiffons jusqu'à ce que la surface soit exempte de toute contamination.
- Répéter les étapes 2 et 3 en changeant fréquemment de chiffons jusqu'à ce que la surface soit exempte de toute contamination.

Attention: Un essuyage avec un seul chiffon imprégné de Surface Cleaner T0340 étalera les contaminants. S'assurer que les chiffons utilisés ne contiennent aucun contaminant; des chiffons en coton propres et non gras ou en tissus ouatés préemballés adaptés au dégraissage au solvant donneront les meilleurs résultats. La surface doit être sèche avant l'emploi de chiffons à dépoussiérer.

NE PAS incorporer à ce produit des éléments tels que diluant, additive, durcisseur ou produit associé produit par un autre fabricant que Awlgrip. Une telle pratique pourrait affecter les caractéristiques chimiques uniques de chaque produit de la gamme Awlgrip.

POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT: Ce produit doit être utilisé par des professionnels formés et possédant les équipements appropriés, il n'est pas prévu pour une utilisation grand public.

Le matériel d'application et les paramètres sont donnés à titre indicatif. Le choix du matériel d'application dépendra des conditions d'application, de l'état du matériel, et d'autres facteurs. Un essai sur une zone test doit être effectuée avant de procéder à l'application sur la totalité de la surface à revêtir. Contacter votre interlocuteur International habituel pour plus ample information si nécessaire.



Surcouchage et Séchage



Avertissement

Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant le produit sans vérifier au préalable son adéquation avec l'usage envisagé le fait à ses propres risques, et dans les limites permises par la loi, nous ne saurions être tenus pour responsables de la performance du produit ou toute perte ou dommage résultant d'une telle utilisation. Ces informations contenues dans cette fiche sont sujettes à modification à la lumière de notre expérience et notre politique d'amélioration constante des produits.