

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Interdeck procure une excellente finition antidérapante. Il contient un agrégat fin et sera facilement applicable sur toutes surfaces.

\* Finition à faible reflet empêchant les réverbérations du soleil sur les ponts

\* Facile d'application

\* Disponible dans différentes teintes

La résine polyuréthane dure protège les ponts contre les dégradations courantes.

**INFORMATIONS SUR LE PRODUIT**

<b>Teinte</b>	YJB000-Blanc 001, YJB923-Bleu 923, YJC089-Crème 027, YJF684-Gris 289, YJG009-Beige 009
<b>Finition</b>	Semi brillant
<b>Masse Volumique</b>	1.4
<b>Extrait Sec en Volume (%)</b>	56%
<b>Délai de Péremption</b>	2 Année(s)
<b>COV</b>	357 g/L
<b>Conditionnement Unitaire</b>	750 ml

**INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT**

	<b>Séchage</b>							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Sec au toucher	5 H		4 H		3 H		2 H	
Sec pour marcher	4 jour(s)		3 jour(s)		2 jour(s)		1 jour(s)	

  

	<b>Surcouchage</b>							
	<b>Température du Support</b>							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Surcouchable Par	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Interdeck	24 H	4 jour(s)	20 H	3 jour(s)	16 H	2 jour(s)	12 H	1 jour(s)

**APPLICATION ET USAGE****Préparation****SURFACES DEJA PEINTES**

**En bon état** Laver avec Super Cleaner, rincer à l'eau douce puis laisser sécher. Poncer à l'abrasif 280-320.

**En mauvais état** Eliminer tous les anciens revêtements puis appliquer le primaire adapté.

**PRIMAIRE** La préparation de surface des supports nus est indiquée sur les fiches techniques des primaires concernés.

**BOIS NU** Poncer soigneusement à l'abrasif grade 80-180 puis au grade 280. Eliminer les résidus de ponçage par broissage, essuyage ou balayage. En cas d'essuyage au solvant, laisser sécher complètement avant d'appliquer les produits recommandés pour une application directe sur bois (voir les systèmes peinture spécifiques).

**ACIER** Dégraisser au solvant ou avec un détergent adapté. Décaper à blanc par jet d'abrasif au standard Sa 2½. Si cela n'est pas possible, disquer au grade P24/P36 afin d'obtenir un aspect uniforme et une rugosité de 50 à 75 microns. Pour les petites surfaces, effectuer un dischage. Nettoyer soigneusement, et laisser sécher. Appliquer la première couche du primaire International choisi.

**ALUMINIUM** Dégraisser au solvant ou avec un détergent adapté. Bien poncer à l'aide d'un papier abrasif grade 24-120 (compatible avec l'aluminium). Des grades plus grossiers sont recommandés pour obtenir une parfaite adhérence. Nettoyer soigneusement, et laisser sécher. Appliquer la première couche du primaire International choisi dès que possible (dans un délai inférieur à 8 heures).

**POLYESTER** Dégraisser au solvant ou avec un détergent adapté. Bien poncer au papier abrasif grade 60-120. Nettoyer soigneusement, et laisser sécher. Appliquer la première couche du primaire International choisi.

**GELCOATS VIEILLIS** De par la nature potentiellement poreuse d'un gelcoat vieilli, le risque d'emprisonnement d'humidité ou de solvant est nettement plus important que pour un gelcoat neuf. Cet emprisonnement peut conduire à des décollements du film de peinture. Pour limiter ce risque, il est recommandé d'appliquer 3 couches d'Interprotect afin d'isoler le gelcoat. Interprotect doit être surcouché par Perfection Undercoat avant application de la finition.

**TOUS SUPPORTS** Si l'enduisage est nécessaire, utiliser le produit International recommandé.

**Méthodes**

Poncer le primaire au grade 180-220 à sec ou humide. Eliminer la poussière avec un chiffon. Appliquer 1-2 couches.

**Conseils**

**Mélange** Bien mélanger avant utilisation.

**Diluant** YTA800 Diluant n°1

**Nettoyant** Diluant n°1

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.

**Contrôle de la ventilation et de l'humidité** Appliquer dans un environnement sec et bien ventilé.  
**Autre** Pour de meilleurs résultats, utiliser un rouleau mohair ou tamponner à la brosse.

<b>Quelques Points Importants</b>	Formulé pour un usage en extérieur. La température du produit devra être comprise entre 10°C et 30°C. La température ambiante devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température du support devra être comprise entre 5°C et 35°C.
<b>Compatibilité/Supports</b>	Convient pour tous supports et surfaces enduites. Non utilisable en immersion permanente. Ne pas nettoyer avec des nettoyants très alcalins.
<b>Nombre de Couches</b>	1-2 couches
<b>Pouvoir Couvrant</b>	(Théorique) - 11.2 m <sup>2</sup> /l (Pratique) - 10.08 m <sup>2</sup> /l
<b>Epaisseur de film sec recommandée par couche</b>	50 microns secs
<b>Epaisseur Humide recommandée par couche</b>	93 microns humides
<b>Méthodes d'Application</b>	Brosse, Rouleau. Non applicable au pistolet.

#### INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

<b>Stockage</b>	<p><b>INFORMATIONS GENERALES</b> Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Interdeck, refermer parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.</p> <p><b>TRANSPORT</b> Interdeck doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.</p>
<b>Sécurité</b>	<p><b>GENERAL :</b> Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique.</p> <p><b>ELIMINATION DES DECHETS :</b> Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Les résidus de Interdeck ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.</p>
<b>NOTES IMPORTANTES</b>	<p><i>Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.</i></p>